

## PRODUKTBESCHREIBUNG

# PURIDUR<sup>®</sup> Matný lak s prirodzeným efektom

## 33079-9-0000

### 1. Vlastnosti:

**Popis:** Rýchlo schnúci viacvrstvový náter

Systém farby s nízkym spaľovaním, obsahuje UV absorbery, s efektom prírodného dreva. S dobrým pokrytím plôch bohatých na živice bez ich výraznej viditeľnosti. Používa sa najmä na prírodné drevo.

**Testované podľa:** DIN EN 12720 - podľa DIN 68861, spl'ňa záťažovú skupinu 1B

### 2. Použitie:

interiérové práce, na drevo a materiály na báze dreva

### 3. Technické údaje

**Stupeň lesku\*:** 9 - matný

**Odtieň:** bezfarebný

**Pomer miešania:** 100 hmotn. dielov PURIDUR<sup>®</sup> Laku 33079-9-VS42370  
20 hmotn. dielov PURIDUR<sup>®</sup> Tužidlo 38080-0-0000  
alebo 10 hmotn. dielov PURIDUR<sup>®</sup> Tužidlo 38553-0-0000

Pre bielený základ s použitím peroxidu vodíka 35%, amoniaku 25%, bieliacich aditív 00510-0-0218.

Suchý/ reakčný čas bielidla musí byť prísne dodržaný!

**Viskozita:** Dodávka: 30 - 35 sek. 20 °C DIN 4 mm  
Spracovanie: 18 - 22 sek. 20 °C DIN 4 mm

**Riedenie:** PURIDUR<sup>®</sup> Riedidlo 39971-0-0000 / 19947-0-0000

**Spomaľovač:** 39999-0-0000

**Doba spracovateľnosti:** cca 8 hodín pri 20 °C

**Použitelnosť:** 6 mesiacov pri 20 °C

### 3. Spracovanie:

**Aplikačné metódy:** Striekacie (Pištoľ s nádobkou, Airless, atď.)

**Spotreba:** Množstvo farby pri aplikácii: 100 - 150 g/m<sup>2</sup>

Strana 1 z 2

P.T.-MONDY, s.r.o  
L. Medňanského 1059/24  
Spišská Belá-Strážky, 059 01  
Tel: +421 915 877 756  
e-mail:ptmondy@ptmondy.sk

*Všetka pro drevo*

**PT**mondy  
svet náterových systémov

Výhradné zastúpenie pre Slovensko a Česko.

## PRODUKT BESCHREIBUNG

Celková spotreba: max. 200 - 300 g/m<sup>2</sup>**Pracovná teplota:** 20 °C**Vlhkosť materiálu:** max. 7 - 10 %**Základná, medziúprava,  
následná úprava:**triedené dreveniny: hrubo pórovité dreveniny - brusivo 120 - 180  
jemne pórovité dreveniny - brusivo 150 - 220  
Bezprostredne pred nanosením medzipreparátu - brusivo 240;  
Dôkladne očistiť od prachu !**Sušenie:** prašnosť cca. 10 min.  
**20 °C** do brusenia cca. 3 hodiny  
**50-60 % voľ. sušenie** do prelakovania cca. 3 hodiny  
do uskladnenia aspoň 16 hodín  
Možné sušenie teplom!**4. Špeciálne pokyny**

Ak chcete znížiť akékoľvek stopy lesku, odporúčame udržiavať povrch našim overeným prostriedkom na nábytok.

Príslušná inštrukcia na ošetrovanie by sa mala poskytnúť koncovým zákazníkom!

**Nie je vhodný na prelakovanie pigmentovaných farieb a tmavo morených drevenín!**Otvorené nádoby je potrebné dôkladne uzatvoriť! Nepracovať pri teplote pod + 15 °C!  
Pred spracovaním poriadne premiešať a vykonať skúšobný náter!**Veľkosť balenia:** 5 kg, 20 kg,**5. Bezpečnostné pokyny**

Dodržujte pokyny uvedené na bezpečnostnej karte a na etikete.

\*Úroveň lesku určená podľa štandardizovaných postupov. Úroveň lesku závisí od množstva aplikácie, spôsobu nanášania, podmienok sušenia a druhu podkladu.

Tento popis produktu stráca platnosť, keď sa v dôsledku technického pokroku uverejní nové vydanie. Naše informácie boli zostavené podľa najnovších technických poznatkov a podľa našich najlepších vedomostí, ale nie sú záväzné pre konkrétny prípad a akékoľvek zodpovednosti sú vylúčené. Preto je potrebné pred použitím vykonať test morenia, test adhézie a pod.

27.10.2014 Hr. Diermaier/bg