



Tvrdý voskový olej PREMIUM

- Hartwachs-Öl -

Tvrdý voskový olej na báze prírodných olejov



Odtieň	Dostupnosť				
	Počet kusov na palete	360	672	200	22
	Balenie	6 x 0,375 l	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	20 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	83	01	03	20
	Číslo výrobku				
bezfarebný	0695	■	■	■	■
Špeciálne odtiene	0668			■	■


Spotreba

cca. 10-50 ml/m² na jeden náter

Spotreba výrazne závisí od sacej schopnosti dreva a konečného prebrúsenia.



Oblasti použitia



- Drevo v interiéri
- Drevené podlahy a schody
- Vysoko kvalitný nábytok z masívneho dreva
- Panely a lišty
- Korkové podlahy
- V dôsledku neustáleho zaťaženia vodou používajte na kuchynské pracovné dosky Olej na pracovné dosky [eco].

Vlastnosti výrobku



- Odpuďuje prach a špinu a vytvára tak povrch s jednoduchou údržbou
- Preniká do hĺbky a zvyrazňuje prirodzenú štruktúru dreva
- Trvanlivý, nešpiní sa, odolný
- Odolný proti chemikáliám: DIN 68861, 1C
- Vytvára tenký ochranný film s vysokohodnotných voskov

Informácie o výrobku



Spojivo	Alkydové živice
Hustota	Cca 0,85 g/cm ³
Prietokový pohárik DIN 4 mm	Ca. 26
Zápach	Mierny
Stupeň lesku	Mat

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Certifikáty

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
- Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden

Ďalšie informácie

- Pflege von geölten oder mit HWS-112 vorbehandelten Oberflächen und Böden
- Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Tuchauftrag

Systémové výrobky

- Vosková lazúra (2400)
- Emulzia na starostlivosť o olejované povrchy (Wischpflege für geölte Böden)^{lecol} (7699)

Prípravné práce

■ Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez masntô a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený.

Vlhkosť dreva: 8-12%

Konečné brúsenie pochôdznych plôch nerobte jemnejšie ako so zrnitosťou P 100-120

Konečné prebrúsenie dreva nábytkových povrchov alebo podobných plôch nesmie byť jemnejšie než P 180

■ Príprava podkladu

Nečistoty, masntotu a uvoľnený starý náter úplne odstráňte.

Masnté dreva a dreva obsahujúce živicu umyte pomocou prostriedku Verdünnung & Pinselreiniger.

Na získanie farebného odtieňa aplikujte základnú vrstvu pomocou Voskovej lazúry (Wohnraum-Lasur) alebo odtieňa OB-008.

Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +15 °C až do max. +30 °C

Materiál dôkladne premiešajte.

Naneste tenkú vrstvu pomocou plochého štetca alebo valčekom.

Prebytočný materiál odstráňte cca po 20-30 minútach.

Na nábytok používajte gázu alebo bavlnenú handričku.

Na väčšie plochy použite prípadne jednokotúčové stroje s bielym leštiacim diskom.

Druhý náter nanášajte po preschnutí bez ďalšieho medzibrúsenia.

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.

Počas práce a sušenia zaistite dostatočné vetranie.

Pri brúsení drevených povrchov, ošetrovaných pomocou tohto výrobku, používajte vždy ochranu dýchacích ciest (maska s filtrom P2).

Nebezpečenstvo samovznietenia (DGUV Information 209-046). Nesmie byť používaný na rovnakom pracovisku spoločne s NC-lakmi alebo moridlami; znečistené textílie (napr. čistiace handričky, pracovné oblečenie) ukladajte do protipožiarnej odpadovej nádoby a



zlikvidujte protipožiarnym spôsobom (pod vodou).

■ **Schnutie**

Suchý proti prachu: po cca. 3 hodinách

Suchý na dotyk: po cca. 6 hodinách

Pretierateľný: po schnutí cez noc

Plne zaťažiteľný: po 7 dňoch

Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

Schnutie závisí od druhu dreveniny a nasiakavej schopnosti podkladu.

Prebytok materiálu na nenasiakavých miestach spomaľuje schnutie, ako aj nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu.

■ **Riedenie**

Pripravený k aplikácii

Upozornenie

Z podlahy a schodov odstraňujte pravidelne prach a iné nečistoty pomocou mäkkej metly alebo mpu.

Podľa potreby čistite každý týždeň na vlhko, do vody pridajte Emulziu na starostlivosť o lakované povrchy [eco].

V prípade potreby opravy (alebo vo výrazne zaťažených oblastiach) vyčistené plochy dodatočne ošetríte.

Vodné mapy alebo fľaky na nábytku odstráňte pomocou brúsnej oceľovej vlny (Hrúbka 000)

**Pracovné náradie,
čistenie**



Štetec s prírodným vlasom, plošný štetec, velúrový valček


Role gázy/bavlnená handrička

Jednokotúčové stroje s bielym leštiacim diskom.

Pracovné náradie očistite ihneď po aplikácii pomocou riedidla alebo čističa na štetce.

Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych nádobách v suchu, chlade a chránených pred mrazom. Trvanlivosť min. 60 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

**Obsah VOC podľa
smernice Decopaint
(2004/42/EG)**

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat.A/f): max. 700 g/l (2010).

Tento výrobok obsahuje < 700 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l



Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukčiaz, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukčiaz, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.