



Induline AF-920-Acryl-Fugenschutz HS

Akrylový plnič so špeciálnym zložením, bez zmäkčovadiel

Odtieň	Dostupnosť	
	Počet kusov na palette	1056
	Balenie	12 x 310 ml
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
transparentný	027732	■

Spotreba

Cca 5 ml/bm pri priereze škáry 2 x 2 mm



Oblasti použitia



- Na uzatvorenie drobných trhlín, rezných rán a rohových spojov na oknách a iných drevených prvkoch
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku

- Veľmi vysoký obsah sušiny: Pri schnutí nesteká & je odolný proti trhlinám vznikajúcim počas schnutia
- Jednoduché spracovanie
- Prelakovateľný bežnými vodouriediteľnými lakmi a lazúrami
- Po vyschnutí vytvára transparentný film
- Dobrý základ na príľnutie pre nasledujúce nátery

Informácie o výrobku

■ Pri dodaní

Hustota (20 °C)	Cca 1,13 g/cm ³
Viskozita	Pastózny / stabilný
Čas tvorby vrstvy	Cca 15 minút (+23 °C/50 % relatívnej vlhkosti)

■ V zreagovanom stave

Ťažnosť (DIN EN ISO 8339)	Cca 150 %
Hodnota rozpínavosti 100% (DIN EN ISO 8339)	Cca 0,8 N/mm ²
Strata objemu (DIN EN ISO 10563)	Cca 25 %

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenia záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty


➤ **Induline Fensterbeschichtungs-System**

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Spoje musia byť pevné, suché, čisté a bez mastnôt.
Aplikujte na základný náter alebo medzivrstvu
- **Príprava podkladu**
Na optimalizáciu pracovného postupu a času schnutia odporúčame spraviť skúšobné nátery.



Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: od min. +15 °C až do max. +30 °C.

Špičku zrežte šikmo podľa šírky škáry a škáru vyplňte.
Hmotu aplikujte dostatočným tlakom na spoje a následne ju uhladte navlhčenou špachtľou.
Nadbytok nanesej, ešte nevyschnutej hmoty, odstráňte.
Pričné stiahnutie nanesej hmoty vykonajte pomocou vhodného nástroja alebo prstom.

Upozornenie pri spracovaní



Nie je vhodný na napájacie a dilatačné škáry
Produkt neodporúčame používať v kombinácii s rozpúšťadlovými nátermi.

■ Sušenie

Čas sušenia (škára 2 x 2 mm)
Cca 60 minút (+23 °C/50 % relatívnej vlhkosti)
Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

Upozornenie

Lepené spoje sa musia vykonávať odborne podľa pokynov výrobcu lepidla.
Pri nanášaní následného náteru na Induline AF-920 sa vyhnite príliš veľkej hrúbke vrstvy. Platia špecifikácie hrúbky vrstvy podľa Kódexu praxe VFF HO.03.
Pri dreve s hrubými pórmí odporúčame po aplikácii medzivrstvy utesniť prípravkom AF-920.
Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

Pracovné náradie / čistenie



Kartuša, fensterfix stierková špachtľa

Nástroje očistite okamžite po použití vodou, v prípade zaschnutých nečistôt použite čistiaci koncentrát Aqua RK-898.

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.