


<b>POPIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polyesterový biely základ bez styrénu</li> <li>- Výborné krytie, tixotropné správanie, vynikajúce plnenie.</li> </ul>
<b>POUŽITIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vhodné pre ručné a strojové brúsenie.</li> <li>- Príprava rôznych materiálov, MDF.</li> </ul>
<b>FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI</b>	
MIEŠACIA VISKOZITA	32 sekúnd Ford-4 pri 20° C
HUSTOTA	1,39 Kg/L
PEVNÁ ZMES	+/- 70 %
POUŽITEL'NOSŤ	> 2 hodiny
MIEŠANIE	+ 4% tužidlo IR 500, + 4% urýchlovač IR 500, + 25%-30% riedidlo
<b>APLIKÁCIA</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikácia pištoľou, alebo zariadením airmix.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odporúčaná gramáž 150-300 g/m2 pre jednu vrstvu</li> <li>- Nemala by presiahnuť 500 g/m2 pre dve vrstvy.</li> </ul>
<b>SUŠENIE</b>	Suchý na prach:10 minút.
	Suchý na dotyk:20 minút.
	Brúsiteľný:po 2 hod. Vrchný náter na nasledujúci deň.

Údaje a informácie v tomto informačnom liste sú založené na našich skúsenostiach. Zabezpečujeme stálosť fyzikálno-chemických vlastností našich výrobkov v rámci rozpätí uvedených v príslušných technických listoch. Spoločnosť IRIS, S. A. nezodpovedá za konečný výsledok aplikácie. Je to používateľ, kto musí zabezpečiť, aby použitý výrobok bol najvhodnejší podľa jeho aplikačných nástrojov, nosičov a podmienok prostredia v aplikácii. Odporúča sa vždy vykonať praktickú skúšku aplikácie.

REVÍZIA: Feb., 2011