

Technický list

IRIDUR IR-2003

Technické údaje

-Dvojzložková polyuretánová povrchová úprava s vysokým obsahom pevných častíc, ktorá je k dispozícii vo všetkých stupňoch lesku. Najlepšie estetické meradlo sa prejavuje leskom medzi matným a saténovým.

Použitie

Univerzálna povrchová úprava na konečnú úpravu akéhokoľvek typu podkladu (polyuretán, polyester, atď.). Vhodná najmä na lakovanie montovaného nábytku. Je to výrobok špeciálne odporúčaný pre miešačky.

Fyzikálne parametre

Viskozita miešania 22" \pm 2 vo Fordovom pohári č. 4 pri 20oC

Tuhá zmes 38 % \pm 2 %

Uvedené rozpúšťadlo IRIDUR DISOLVENTE o DISOLVENTE L-8.

Životnosť zmesi 2 hodiny pri 20oC

Aplikácia

Prípravok sa pripraví pridaním 50 % IRIDUR IR-2003 a tužidla (je možné použiť tužidlá : IRIDUR IR-148 alebo iné, v tomto prípade treba brať do úvahy zmenu jasú) a približne 10 % niektorého z rozpúšťadiel uvedených v časti A.

Doba tuhnutia

Sušenie prášku 8 - 15 minút

Sušenie na dotyk 10 - 20 minút

Tvrdé sušenie - 24 hodín