

Technický list

IRIDUR IR-290 PIGMENTED TOP COAT

Technické údaje

- Polyuretánová povrchová úprava v rôznych stupňoch lesku od saténového až po hlboký mat.
- Vyznačuje sa rýchlym schnutím a dobrou tvrdosťou povrchu.
- K dispozícii sú rôzne jednofarebné farby a/alebo ich príslušné textúry.

Použitie

Povrchová úprava interiérového nábytku z polyesteru, polyuretánu alebo na brúsenej melamínovej doske.

Fyzikálne parametre

Viskozita miešania 18 ± 1 " cf .4 pri 20oC (s 5 % hmotnosti DTE)

Tuhá zmes 40-56 % (hmotnostných podľa farby)

Roztok uvedený DISOLVENTE IRIDUR o DISOLVENTE L-8

Životnosť zmesi ± 2 hodiny pri 20oC

Aplikácia

Výrobok sa môže aplikovať striekacou pištoľou alebo vzduchom.

- Príprava výrobku musí byť vykonaná nasledovne:
- Objemovo:
- IR-290 PIGMENTADO: 100 dielov
- 50 dielov IR-290
- Riedenie od 5 do 10 % riedidlom L-8.
- Odporúča sa použiť 140-160 g/m².

Doba tuhnutia

Sušenie prášku 25 minút

Sušenie na dotyk 40 minút

Tvrde sušenie 120 minút