

TECHNICKÝ LIST

IRIDUR IR-1053 ČÍRY PUR ZÁKLADNÝ LAK

POPIS	- Je to 2K PUR základný náter, ktorý sa vyznačuje plnivými vlastnosťami, vynikajúcou tixotropiou, ľahkým brúsením a dobrými vlastnosťami pre následný náter.
POUŽITIE	- Ideálne na lakovanie akýchkoľvek typov drevín používaných v nábytkárskej výrobe
FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI	
OBSAH PEVNÝCH LÁTOK	46 ± 1 %
VISKOZITA ZMESI	25 ± 2 sekundy pri 4 mm DIN a 20° C (s 5 % riedidla).
VHODNÉ RIEDIDLO	RIEDIDLO IRIDUR, pre pomalšie sušenie RIEDIDLO L-8.
DOBA SPRACOVANIA ZMESI	4 – 6 hodín
SPOTREBA	120 – 150 g/m ²
APLIKÁCIA STRIEKANÍM	- Tento výrobok sa môže aplikovať striekacím zariadením: airless (bezvzdušné), airmix® (kombinácia vzduchu a materiálu) alebo pištoľ s nádobou
	- Zmes sa musí pripraviť podľa nasledujúcich pokynov:
	Podľa objemu: 100 dielov základný náter IR-1053 50 dielov tužidla IR-1053, alebo IR-2044 5-10 % riedidla Iridur alebo riedidla L-8
SUŠENIE	Suchý na prach: 25 minút.
	Suchý na dotyk: 40 minút.
	Brúsiteľný: 12-24 hodín.

Údaje a informácie v tomto informačnom liste sú založené na našich skúsenostiach. Zabezpečujeme stálosť fyzikálno-chemických vlastností našich výrobkov v rámci rozpätí uvedených v príslušných technických listoch. Spoločnosť IRIS, S. A. nezodpovedá za konečný výsledok aplikácie. Je to používateľ, kto musí zabezpečiť, aby použitý výrobok bol najvhodnejší podľa jeho aplikačných nástrojov, nosičov a podmienok prostredia v aplikácii. Odporúča sa vždy vykonať praktickú skúšku aplikácie.

REVÍZIA: Feb., 2011

