

Popis produktu

PURIDUR[®] Viacvrstvý lak 33056-.-0000

1. Vlastnosti

Popis: Rýchloschnúci a svetloodolný viacvrstvý náter s vysokou odolnosťou proti oderu. Tiež vhodný ako vrchný náter pre základné farebné laky 33080-5-..., 33800-6-..., 33055-6-...

Testované na: stavebný materiál triedy DIN 4102-B1

2. Rozsah použitia

Na schody v interiéri

3. Technické údaje

Stupeň lesku*: 2 - lesklý
3 – hodvábný lesk
5 – hodvábnne matný
7 – starožitne matný

Farebný odtieň: bezfarebný

Pomer miešania: 100 hmotnostných dielov PURIDUR[®] Lak 33056-.-0000
10 hmotnostných dielov PURIDUR[®] Tužidlo 38080-0-0000

Pre peroxid vodíka 35 %, amoniak 25 %, bieliace aditíva 00510-0-0218
Vhodné pre bielené povrchy.

Viskozita: Dodávka: 30 - 35 sec. 20 °C DIN 4 mm
Spracovanie: 22 - 24 sec. 20 °C DIN 4 mm

Riedenie: Riedidlo 39971-0-0000 alebo 19947-0-0000

Spomaľovač: Špeciálne riedidlo 39999-0-0000

Doba spracovateľnosti: približne 8 hodín pri 20 °C

Doba použiteľnosti: 6 mesiacov pri 20 °C

4. Spracovanie

Aplikačné metódy: Striekacie (pištoľ, Airless, atď.)

Strana 1 z 2

P.T.-MONDY, s.r.o
L. Medianského 1059/24
Spišská Belá-Strážky, 059 01
Tel: +421 915 877 756
e-mail: ptmondy@ptmondy.sk

Všetka pro dřevo

PTmondy
svět náterových systémů

Výhradné zastúpenie pre Slovensko a Česko.

Popis produktu

Spotreba: na aplikáciu 50 - 120 g/m²
možné 3 vrstvy - max. 360 g/m²

Teplota spracovania: 20 - 23°C

Vlhkosť materiálu: max. 7 - 10 %

**Základná, predbežná
a ďalšia úprava:**

triedené drevo: hrubo porézne drevo : zrno 120 - 180
drevo s jemným pórom : zrno 150 - 220
Bezprostredne pred pretieraním je potrebné prebrusiť s K 240, následne starostlivo odstrániť prach.

Sušenie: odolnosť proti prachu: 10 - 15 min.
Pri 20 °C a do leštenia: 4 hod.
50-60 % rel.vlhkosti: do prelakovania: 4 hod.
do uskladnenia: 16
Možné tepelné sušenie do 60 °C !

5. Špeciálne pokyny

Bezfarebný, odolný vrchný náter sa vykonáva na farebných lakoch PURIDUR® 33080-5-..., bez stredného brusenia, po uplynutí doby sušenia 1 alebo max. 5 hodín.

Pridaním 10 % tužidla 38553-0-0000 pre PURIDUR® 33056-.-0000 sa môže dosiahnuť zmena stupňa lesku napr.: z 33056-3-0000 sa stane 33056-2-0000 atď.!
Pozor! Doba spracovateľnosti sa potom zníži na 5 hodín.

Po uplynutí doby schnutia najmenej 14 dní odporúčame natretý povrch tenko a rovnomerne ošetriť s L93 Everclear Stop. Ošetruje, chráni a je protišmykový.

Ak je to potrebné, požiadajte o popisy produktov!

Nepracujte pri teplote pod + 15 °C!

Pred spracovaním dobre premiešajte a vykonajte skúšobný náter!

Balenie: 1 kg, 5 kg, 25 kg

6. Bezpečnostné pokyny

Dodržujte pokyny uvedené karte bezpečnostných údajov a na štítku.

*Úroveň lesku určená podľa štandardizovaných postupov. Úroveň lesku závisí od množstva aplikácie, spôsobu nanášania, podmienok sušenia a typu nosného materiálu.

Tento opis výrobku stráca platnosť, ak sa z dôvodu technického pokroku uverejní nové vydanie. Naše informácie boli zostavené podľa najnovších technických poznatkov a podľa našich najlepších vedomostí, ale nie sú záväzné pre konkrétny prípad a akékoľvek zodpovednosti sú vylúčené. Preto je nevyhnutné pred použitím vykonať test morenia, test adhézie, atď.

Marec 2010

Strana 2 z 2

P.T.-MONDY, s.r.o
L. Medianského 1059/24
Spišská Belá-Strážky, 059 01
Tel: +421 915 877 756
e-mail: ptmondy@ptmondy.sk

Všetka pro dřevo

PTmondy
svět náterových systémů

Výhradné zastúpenie pre Slovensko a Česko.