

PRODUKT BESCHREIBUNG

PURIDUR® Jemný brusiteľný základ 32087-0-0000

1. Popis produktu

Popis: Pevný, vysoko odolný voči svetlu, veľmi dobre plniaci polyuretán. Jemne brusiteľný základ pre silne namáhané povrchy.

2. Rozsah použitia

Ako základný náter na drevo a drevené materiály pod všetky bežné laky PURIDUR®. Vhodné najmä pre povrchy s uzavretými pórmí.

3. Technické údaje

Stupeň lesku: -

Odtieň: bezfarebný

Miešací pomer: 100 hm. dielov - PURIDUR® jemný brusiteľný základ 32087-0-0000
30 hm. dielov - PURIDUR® tužidlo 38080-0-0000

Vhodné pre povrchy bielené peroxidom vodíka 35%, 25% amoniakom, bieliacou prísadou 00510-0-0218. Suchý / reakčný čas bielidla sa musí prísne dodržiavať!

Viskozita:	Dodávka:	27 - 30 sec.	20 °C	DIN 4 mm
	Spracovanie:	18 - 20 sec.	20 °C	DIN 4 mm

Riedenie: Riedidlo 39971-0-0000 alebo 19947-0-0000

Spomaľovač: Špeciálne riedidlo 39999-0-0000

Doba spracovateľnosti: cca. 6 hodín pri 20 °C

Doba použiteľnosti: max. 6 mesiacov pri 20 °C

4. Spracovanie

Metódy spracovania: Striekanie (pohárová pištoľ, Airless, Aircombi)

Požiadavky na materiál: množstvo farby na použitie: 100 - 180 g/m²

PRODUKT BESCHREIBUNG

Nanášané množstvo: max. 500 - 600 g/m²**Teplota spracovania:** 20 °C**Vlhkosť dreva:** max. 7 - 10 %**Základná, predbežná,
ďalšia úprava:**drevná buničina: hrubozrné dreviný brusivo- 120 – 180
jemnozrné dreviný brusivo- 150 - 220
POZOR! Bezprostredne pred maľovaním prebrúsiť zrnom 240-320;
Dôkladne očistiť od prachu!**Sušenie:** suché na dotyk: po 30 min.
20 °C suché na brúsenie: po 5 hod.
50-60 % rel. vlhk. suché na prelakovanie: po 5 hod.
suché na uskladnenie: po 24 hod.
Možné sušenie teplom!**5. Osobitné poznámky**

Na dosiahnutie povrchu s uzavretými pórami sa odporúča, aby sa použili požadované aplikácie čo najrýchlejšie po sebe (bez prechodného brúsenia).

Nepracujte pod + 15 ° C

Pred spracovaním dobre premiešajte a vykonajte testovací náter!

Otvorené nádoby po použití dobre uzatvoriť!

Potrebné dobré medzibrúsenie, povrch dôkladne očistiť od prachu!

Predajné obaly: 5 kg-, 25 kg-, 200 kg-kontajner**6. Bezpečnosť**

Dodržiavajte pokyny uvedené na karte bezpečnostných údajov a na štítku.

Tento popis výrobku stráca platnosť po zverejnení nového vydania z dôvodu technického pokroku. Naše informácie boli zostavené podľa najnovších technických poznatkov a našich najlepších vedomostí, nie sú však záväzné pre jednotlivé prípady a zodpovednosť je vylúčená. Preto je nevyhnutné vykonať predbežný test morenia, test adhézie atď.

Marec 2010