Technický list
Číslo výrobku 1725

Induline DW-601 Aqua Stopp

Vodouriediteľná krycia medzivrstva & vrchná vrstva na striekanie

Odtieň	Dostupnosť					
	Počet kusov na palete	200	96	22	4	1
	Balenie	2,5 l	5 l	20 l	120 l	1000 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal	plechový obal	sud K	kontajner K
	Kód obalu	03	05	20	68	61
	Číslo výrobku					
Induline DW-601/20 mat						
biela (RAL 9016)	1725		■	■	■	■
snehobiela (RAL 9010)	3914			■	■	■
antracitová sivá (RAL 7016)	1724			■		
špeciálne farebné odtiene	1692		■	■	■	
báza B	015068		■	■		
báza C	015170		■	■		
Induline DW-601/35 hodvábny mat						
biela (RAL 9016)	1728		■	■	■	
snehobiela (RAL 9010)	1715				■	
špeciálne farebné odtiene	1693		■	■	■	
báza B (Predplnenie: 95%)	015171		■	■		
báza C (Predplnenie: 95%)	015172		■	■		
Induline DW-601/50 hodvábny lesk						
biela (RAL 9016)	1727		■	■	■	
snehobiela (RAL 9010)	3628			■		
antracitová sivá (RAL 7016)	3913			■		
špeciálne farebné odtiene	1694	■	■	■	■	
báza B (Predplnenie: 95%)	015071		■	■		
	015173		■	■		

Technický list
Číslo výrobku 1725

Induline DW-601 Aqua Stopp

Spotreba

150 - 300 ml/m² (vrátane strát pri striekaní)
(zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 150 - 300 µm a hrúbke suchého filmu: 60 - 120 µm)

Rozdiely vo farebných odtieňoch možné.

Oblasti použitia

- Drevo v interiéri a exteriéri
- Na ihličnaté a listnaté drevo
- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Medzivrstva a koncový náter
- nanášanie v jednej alebo viacerých vrstvách
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Veími dobrá stekavosť
- Vysoká krycia schopnosť
- Skorá použiteĺnosť
- Zvýšená nelepivosť
- Skorá odolnosť proti vode: minimalizuje riziká škôd na tzv. zimných stavbách.
- Podporný izolačný účinok vhodnými základnými nátermi a medzivrstvami
- Príjemný na dotyk
- Nežltne a nekrieduje
- Dlhá životnosť vďaka kombinácii špeciálnych spojív
- Veími dobrá odolnosť proti krupobitiu: elasticita pri nízkych teplotách
- Veími nízky sklon k tvorbe dočasných škvŕn
- Minimálny sklon k znečisteniu

Informácie o výrobku

Spojivo	špeciálna kombinácia funkčných polymérov najnovšej generácie
Hustota (20 °C)	Ca. 1,15 g/cm³
Viskozita	Ca. 2700 mPa*s
Zápach	Typický
Stupeň lesku	matný / hodvábne matný / hodvábne lesklý

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Certifikáty

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
- French VOC Emission Test

Systémové výrobky

- Induline SW-900* (3776)
- Induline GW-201 (2491)
- Induline GW-209 (2498)
- Induline GW-306 * (3488)
- Induline ZW-400 (3900)
- Induline ZW-502i (1633)
- Induline ZW-504i (3453)
- Induline ZW-425 (7918)
- Induline LW-725 (3941)
- Aqua AG-26-Allgrund (7147)
- Induline SW-935 (3786)

*Používajte biocídne prípravky bezpečne.
Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!

Prípravné práce

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený.
Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 až 15 %.

Príprava podkladu

Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).
Predpríprava pomocou vhodnej základnej vrstvy, medzivrstiev a prípadne aj medzibrusu.
Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo Induline AF-920.

Spracovanie



Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, prostredia a podkladu musí byť min. +15 °C až max. +30 °C.

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.
Striekanie Airless: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak: 70 až 90 bar
Striekanie Airmix: tryska: 0,28 až 0,33 mm, tlak: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní

Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.
Neaplikujte na priamom slnku a pri teplote pod 15 °C alebo nad 30 °C.
Zaistite dobré vetranie.
Recykláciu laku prevádzajte pomocou bežných recyklačných postupov. Odpady riešte s oddelením Remmers Technik Service.
Aby sa zabránilo prenikaniu farbív obsiahnutých v dreve, u bielej farby alebo svetlých variant, použite vhodný izolačný základ a medzivrstvy.
U vodou riediteľných systémov vzniká vždy riziko zafarbenia farebnými zložkami obsiahnutými v dreve.
Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreviny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.
Aby sa zabránilo vytvoreniu vyššej hrúbky vrstvy napr. u sýtych farebných odtieňov, použite miesto bieleho lazúrovací základ. Po medzivrstve potom aplikujte farebný koncový náter.

Schnutie

Suchý proti prachu: po ca. 1 hodine
Brúsiteľný a prelakovateľný: po ca. 4 hodinách
(pri teplote 20 °C a vlhkosti 50 %)

Brúsiteľný a prelakovateľný po urýchlenom schnutí: po 20 minútach odparovania (pri ca. 20 °C a vlhkosti 65 - 75 %) / 75 minút sušenie (ca. 45 °C, 1 m/s prúdenie vzduchu) / 20 minút ochladzovanie

Riedenie

V prípade potreby s vodou (max. 5%).

Upozornenie

Tesnenie:
Tesniace hmoty musia byť kompatiblné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.

Používajte tesniace profily bez zmäkčovadiel.
V prípade povrchových látok v sýtych farebných odtieňoch môže dochádzať k oderu farieb napr. pri čistení . Tieto javy sú dočasné a ojedinelé a nemajú žiadny vplyv na kvalitu výrobku. Pozri Technickú informáciu TI 5.12 „Kriedovanie lakov“.

Príprava kvality povlaku:

Pridaním 10 - 20% vody do tohto produktu môžte docieliť lak vhodný na natieranie, ktorý môžte použiť na následné spracovanie alebo úpravu povrchu.

Údržba a obnova:

Drevo vo vonkajšom prostredí je vystavené významným klimatickým a poveternostným vplyvom. Náter podlieha prirodzenému starnutiu, opotrebeniu a zvetraniu. Degradácia postupuje, na základe stupňa záťaže (silný, stredne silný), na drevených dieloch rôznou rýchlosťou. Na jednom drevenom dielci resp. objekte sa môžu vyskytnúť rôzne štádia zvetrania. Aby ste zaistili dreveným prvkom optimálnu ochranu na dlhú dobu, odporúčame prevádzať každý rok kontrolu povrchov, resp. poškodené miesta ihneď, po očistení, opraviť alebo pretrieť.
Pre údržbu a čistenie odporúčame výrobok Pflege-Set - set pre údržbu okien a Pflege-Set-set pre údržbu dverí.
Renovačný náter odporúčame pomocou Aqua AG-26-Allgrund (7147) a Aqua DL-65-Decklack PU (7200) alebo Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3v1 (7090)
Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

Pracovné náradie, čistenie

Airless-/Airmix striekacie zariadenia, E-statické zariadenia, Dynflow zariadenia

Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare.
Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.

Likvidácia

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Biocídny prípravok

*Používajte biocídne prípravky bezpečne.
Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!

Obsah VOC podía smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/d): max. 130 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzné.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy, že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť
alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu, je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.