Technický list
Číslo výrobku 3777

Induline SW-910

Vodouriediteľný náter na ochranu čelného dreva



Odtieň	Dostupnosť				
	Počet kusov na palete	300	200	22	1
	Balenie	0,5 l	2,5 l	20 l	1000 l
	Druh balenia	dóza K	plechový obal	plechový obal	kontajner K
	Kód obalu	84	03	20	61
	Číslo výrobku				
bezfarebný	3777	■	■	■	■
špeciálne farebné odtiene	3775		■	■	■

Spotreba

Ca. 100 ml/m² v závislosti od savosti podkladu



Oblasti použitia



- Drevo v interiéri a exteriéri
- Na ihličnaté a listnaté drevo
- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
- Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
- Ochrana proti vlhkosti pre rezné a čelné plochy
- Povrchová úprava a uzavretie hrán doskových materiálov (napr. sieťotlačových dosiek)
- Celoplošná ochrana pred vlhkosťou dverových výplní z MDF-Exterior / Tricoya
- Celoplošná izolácia interiérových drevených prvkov zaťažených škodlivými látkami so spevňovačom dreva na báze polyuretánov.
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Filmotvorný
- Odpudzuje vodu
- Elastický
- Zabraňuje difúzii
- Významne zabraňuje zväčšovaniu objemu dreva vplyvom vlhkosti
- Prelakovateľný pomocou bežných náterových systémov

Informácie o výrobku

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Spojivo	Akrylát
Hustota (20 °C)	Ca. 1,04 g/cm³
Viskozita (20 °C)	Ca. 650 mPas
Zápach	Mierny, po vyschnutí bez zápachu

Ďalšie informácie

- Verarbeitungsanleitung Schadstoffmaskierung
- Prüfbericht Schadstoffmaskierung

Systémové výrobky

- PU-Holzverfestigung (2379)

Prípravné práce

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený.
Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 až 15 %.
Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

Príprava podkladu

Použitie v oblasti priečnych a čelných rezov dreva:
Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).
Obzvlášť u lazúrovacích náterov použite farebný základ.
Po nanesení základu urobte ľahké medzibrúsenie.
Aplikácia do oblasti rezu a čelného dreva

Použitie na MDF-Exterior/ Tricoya
Medzibrus s P150 – 180.

Použitie na izoláciu škodlivých látok
Na zabezpečenie izolácie pred škodlivinami vykonajte impregnáciu s PU spevňovačom dreva (dodržujte časy schnutia).

Spracovanie

Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, prostredia a podkladu: min. +15 °C až max. +30 °C.

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.
Materiál dôkladne premiešajte.
Aplikujte štetcom, valčekom, striekaním.
Striekanie Airless: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak: 70 až 90 bar
Striekanie Airmix: tryska: 0,28 až 0,33 mm, tlak: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar
Vo výnimočných prípadoch je nutné náter zopakovať.
Po uschnutí nasleduje aplikácia vhodných medzivrstiev a konečných náterov.
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní

Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.
Zaistite dobré vetranie.
Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.
Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreviny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

- Schnutie

Spracovateľný: po ca. 2 hodinách
(pri teplote 20°C a r. vlhkosti 65 % r.F.)

Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu
Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

- Riedenie

Pripravený na spracovanie

Pracovné náradie, čistenie

Akrylové štetce, valček, Airless, Airmix

Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare.
Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.

Likvidácia

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Biocídny prípravok

*Používajte biocídne prípravky bezpečne.
Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzné.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy, že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť
alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu, je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.