



Aqua DL-65-Decklack PU

Krycí náter na vodnej báze na okná, dvere a iné hodnotné drevené prvky



Odtieň	Dostupnosť		
	Počet kusov na palette	672	200
	Balenie	0,75 l	2,5 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	03
	Číslo výrobku		
20 mat			
biela (weiß) RAL 9016	7200	■	■
špeciálne odtiene	7201	■	■
báza A	015100	■	■
báza C	015102	■	■
35 hodvábný mat			
biela (weiß) RAL 9016	7202	■	■
špeciálne odtiene	7203	■	■
báza A	015103	■	■
báza C	015105	■	■
50 hodvábný lesk			
biela (weiß) RAL 9016	7204	■	■
špeciálne odtiene	7205	■	■
báza A	015106	■	■
báza C	015108	■	■

Spotreba

Cca 100 ml/m² na jednu vrstvu náteru



Oblasti použitia



- Drevo v interiéri a exteriéri
- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
- V kombinácii s Aqua AG-26-Allgrund použiteľný na mnohých ďalších podkladoch
- Medzivrstva a vrchný náter
- Zachovalé staré nátery, ako sú alkydové, akrylátové, práškové nátery a PUR laky
- Nie je vhodný na natieranie podlahových plôch (terasy, palubovky a atď.)
- Len na odborné použitie

Vlastnosti výrobku



- Redukuje zažltnutie
- Jednoduché spracovanie
- Spoľahlivé prekrytie hrán
- Odolný proti poveternostným vplyvom a regulujúci vlhkosť
- Vyšší obsah PU: dlhá životnosť, odpudzuje nečistoty, pevný
- Perfektná rozlievateľnosť
- Nelepivý (podľa smernice HO.03)
- Slabý zápach
- Veľmi dobrá krycia schopnosť



- Vysoká elasticita
- Ako renovačný náter má vynikajúcu príľnavosť na starých náteroch

Informácie o výrobku

Spojivo	Špeciálne PU/akrylátové polyméry
Hustota	Cca 1,2 g/cm ³
Zápach	Mierny, po vyschnutí bez zápachu
Stupeň lesku	Matný, hodvábne matný, hodvábne lesklý

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenia záväznú špecifikáciu produktu.

Ďalšie informácie

- [Karta údajov k trvalej udržateľnosti](#)

Systémové produkty

- [Induline S-910 \(3777\)](#)
- [Aqua AG-26-Allgrund \(7147\)](#)
- [Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv \(5320\)](#)
- [Aqua PL-413-Parkettlack \(2374\)](#)

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý
Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %
Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %
- **Príprava podkladu**
Dôkladne odstráňte nečistoty, masť a uvoľnené staré nátery
Neporušené staré nátery dôkladne prebrúste.
Zosivené a zvetrané drevené povrchy obrúste až na nosný podklad.
Dodržujte všeobecne platné pokyny podľa kódexu BFS č.18: "Povrchová úprava dreva a drevených materiálov v exteriéri".
Drevo v exteriéri, ktoré je nutné chrániť pred hnilobou a zamodraním, najprv ošetríte s impregnačným náterom Aqua IG-15-Imprägniergrund IT (toto neplatí pre drevo v interiéri)
Aby ste predišli prenikaniu farebných drevných látok na povrch pri použití krycej farby v bielych alebo svetlých farebných odtieňoch, aplikujte najprv náter Aqua AG-26-Allgrund

Spracovanie



- **Podmienky pri spracovaní**
Teplota materiálu, prostredia a podkladu: min. +10 °C až do max. +25 °C.
Relatívna vlhkosť 50% - 65%.

Materiál dôkladne premiešajte.
Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním.
Nádbovka pištoľ: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.
Striekacie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar
Striekacie Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar
Po preschnutí aplikujte ďalšie nátery.
Naneste 2 - 3 nátery s ľahkým medzibrúsením.
Pokiaľ ste aplikovali predtým Aqua AG-26-Allgrund, stačia 1-2 nátery.
Renovačné nátery: aplikujte 1-2 nátery s ľahkým medzibrúsením.
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.
Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.
Nespracováajte pri teplote pod +5°C.
V prípade príliš nízkych teplôt a príliš vysokej vlhkosti vzduchu dosiahnete želané vlastnosti pomalšie.
V prípade príliš vysokých teplôt a príliš nízkej vlhkosti vzduchu je potrebné počítať s rýchlejšim schnutím. V takom prípade odporúčame pridať aditívum Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv.
Väčšie plochy natierajte v pásoch a nenatierajte celú plochu naraz.
Počas nanášania/sušenia chráňte plochy pred dažďom, vetrom, slnečným žiarením a vytvorením rosy na povrchu.
Brilantné, intenzívne farebné odtiene, napr. žltá, oranžová, červená atď. môžu z dôvodu použitých pigmentov, vykazovať prirodzene nižšiu kryciu schopnosť. Preto odporúčame, u týchto farebných odtieňov, použiť eventuálne podobný, lepšie krycí odtieň alebo urobiť ďalší náter v požadovanom farebnom odtieni.

Tesniace profily s obsahom zmäkčovadiel sa v kombinácii s disperznými lakmi a farbami zliepajú. Používajte preto profily bez obsahu zmäkčovadiel.
Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.
Predtým otestujte kompatibilitu náteru s tesneniami obsahujúcimi zmäkčovadlá, prípadne použite tesnenia bez zmäkčovadiel (napr. termoplastické elastoméry).



■ Schnutie

Suchý proti prachu: po cca 30 minútach
Suchý na dotyk: po cca 1 hodine
Prelakovateľný: po cca 4 hodinách

Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu
Pri nižších teplotách, vyššej vlhkosti vzduchu alebo prekročení max. hrúbky vrstvy sa môže proces schnutia výrazne spomaliť.

■ Riedenie

Podľa potreby s vodou (max. 5%).

Upozornenie

DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

V prípade hoblňovaného smrekovca (červeného smreka) a predovšetkým ihličnatých drevín s vysokým obsahom živíc môže dôjsť k zníženej príľnavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom (predovšetkým u tangenciálneho rezu, konárov a zón bohatých na živicu). Je nutné počítať so skrátenými intervalmi údržby a renovácie. Je možné si pomôcť jedine správne zvolenou predúpravou, a to hrubším prebrúsením (P 80), čím sa narušia živicové kanáliky a dôjde k lepšej príľnavosti. Týmto by sme mali doceliť dlhší interval prípadnej údržby. Dodržiavajte predpisy o ochrane stavebného dreva.

Nepoužívajte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahov a bez polomeru hrán, zabráňte nahromadenej vlhkosti.


Pracovné náradie / čistenie



Štetec s plastovými štetinami, plochý štetec, penový valček, striekacie zariadenie Airmix/Airless, nádobková pištoľ

Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri aplikácii striekaním používajte respirátor s filtrom častíc P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odev.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Tekutý náter alebo jeho zvyšky nevylievajte do výlevky, a to ani pri čistení náradia použitého na aplikáciu náteru.



Obsah VOC podľa smernice
Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/d): max. 130 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.