

Technický list

IRIDUR IR-278 HIGH GLOSS

Technické údaje

Lesklý polyuretánový náter, ktorý vyniká vysokou krycou schopnosťou, vysokým leskom a tvrdosťou náteru po zaschnutí. Je k dispozícii v čírej a iných nežltných farbách (v podstate v čiernej).

Použitie

Na lesklú povrchovú úpravu nábytku v interiéri, ktorý bol predtým ošetrovaný polyuretánovými alebo nenasýtenými polyesterovými základnými nátermi (odporúčané).

- Zvlášť vhodný na lakovanie truhiel.

Fyzikálne parametre

Viskozita miešania 17 ± 1 " vo Fordovom pohári č. 4 pri 20°C

Tuhá zmes 54-56 % (v závislosti od farby)

Uvedené rozpúšťadlo DISOLVENTE L-8 , DISOLVENTE 3303, DISOLVENTE IR-1015

Životnosť zmesi > 4 hodiny pri 20°C

Aplikácia

Výrobok sa môže aplikovať striekacou pištoľou alebo vzduchom. Pri použití vzduchu sa odporúča použiť vysoký tlak vzduchu, aby sa uľahčilo striekanie. Prípravok sa pripraví pridaním 100 % objemu IRIDURu IR-278. Odporúča sa znížiť viskozitu zmesi na 15-16" s uvedeným riedidlom a aplikovať vysokým tlakom vzduchu na rozprašovanie, ako aj čo najlepšie.

Doba tuhnutia

Sušenie prášku 30 minút

Sušenie na dotyk 1 hodina

Tvrdé sušenie 24 hodín

Celkové sušenie 72 hodín

Doplňujúce informácie

K dispozícii sú ďalšie tužidlá:

- IR-278/R: na urýchlenie vytvrdzovania.

- IR-278/L: pomalšie vytvrdzovanie, ale s väčším leskom