



Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU

Vodouriediteľná hrubovrstvá lazúra s veľmi dobrou rozlievateľnosťou na okná, dvere & iné hodnotné drevené stavebné diely



Odtieň	Dostupnosť		
	Počet kusov na palete	672	200
	Balenie	0,75 l	2,5 l
	Druh balenia	plechový obal biely	plechový obal biely
	Kód obalu	01	03
	Číslo výrobku		
Aqua DSL-55/mat			
bezfarebný	7220	■	■
špeciálna farebné odtiene	7221	■	■
Aqua DSL-55/hodvábny lesk			
bezfarebný	7210	■	■
dub svetlý (RC-365)	7211	■	■
pínia/ smrekovec (RC-260)	7212	■	■
tík (RC-545)	7213	■	■
orech (RC-660)	7214	■	■
palisander (RC-720)	7215	■	■
špeciálne farebné odtiene	7216	■	■

Spotreba

Cca 100 ml/m² na pracovný postup



Oblasti použitia



- Drevo v interiéri a exteriéri
- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
- Medzivrstva a konečný náter
- Môžete ho použiť aj ako renovačný náter
- Nie je vhodný na nátery podlahových plôch (ako terasy, palubovky) atď.
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Redukuje žlté zafarbenie
- Jednoduché spracovanie
- Odolný voči poveternostným vplyvom a regulujúci vlhkosť
- Nelepivý (podľa smernice HO.03)
- Trvanlivý, nešpiní sa, odolný
- Perfektná rozlievateľnosť
- Vysoká elasticita
- S UV-blokátormi
- Ako renovačný náter má vynikajúcu príľnavosť na starých náteroch

Informácie o výrobku



Spojivo	Špeciálna živica
Hustota	Cca 1,04 g/cm ³
Zápach	Mierny, po vyschnutí bez zápachu
Stupeň lesku	Matný, hodvábne lesklý

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

➤ DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"

Systémové produkty

- Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* (7145)
- Induline SW-910 (3777)
- Aqua RG-27-Renoviergrund (7146)
- Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1 * (7120)
- Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv (5320)

*Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Prípravné práce

- Požiadavky na podklad
Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý
Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.
Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: Vlhkosť dreva max. 18%
- Príprava podkladu
Nečistoty, mastnotu a uvoľnený starý náter úplne odstráňte.
Neporušené staré nátery dôkladne prebrúste.
Zašednuté a zvetrané drevené povrchy zbrúste až na nosný podklad.
Dodržujte všeobecne platné pokyny podľa kódexu BFS č.18: "Povrchová úprava dreva a drevených materiálov v exteriéri".
Drevo v exteriéri, ktoré je nutné chrániť pred hnilobou a zamodraním, najprv ošetríte s impregnačným náterom Aqua IG-15* alebo Aqua HSL-35* (toto neplatí pre drevo v interiéri). (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!)

Spracovanie



- Podmienky pri spracovaní
Teplota materiálu, prostredia a podkladu: min. +10 °C až do max. +25 °C.
Relatívna vlhkosť 50% - 65%.

Materiál dôkladne premiešajte.
Natieranie, striekanie
Nádobková pištoľ: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.
Striekacie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak: 70 - 90 bar
Striekacie Airmix: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar
Po preschnutí aplikujte ďalšie nátery.
Po nanosení základu urobte ľahké medzibrúsenie.
Naneste 2 - 3 nátery s ľahkým medzibrúsením.
Renovačné nátery: aplikujte 1-2 nátery s ľahkým medzibrúsením.
Súvislé povrchy spracováajte len materiálom s rovnakým číslom šarže (materiál z rôznych šarží vopred premiešajte), inak sa môžu vyskytnúť malé rozdiely vo farbe, lesku a štruktúre.
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.
Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, prínavosť k podkladu a odtieň.
Nespracováajte pri teplote pod +5°C.
V prípade príliš nízkych teplôt a príliš vysokej vlhkosti vzduchu dosiahnete želané vlastnosti pomalšie.
V prípade príliš vysokých teplôt a príliš nízkej vlhkosti vzduchu je potrebné počítať s rýchlejšim schnutím. V takom prípade odporúčame pridať aditívum Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv.

Na ochranu pred vlhkosťou by mali byť čelné a priečne rezané povrchy dvakrát natreté prípravkom Induline SW-910. Spodné časti čelných plôch majú byť zarezané tak, aby sa vytvoril odkvap.
Nepoužívajte na dreveniny impregnované boritou soľou.
Väčšie plochy natierajte v pásoch a nenatierajte celú plochu naraz.
Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.
Počas nanášania/sušenia chráňte plochy pred dažďom, vetrom, slnečným žiarením a vytvorením rosy na povrchu.
Tesniacie profily s obsahom zmäkčovadiel sa v kombinácii s disperznými lakmi a farbami zliepajú. Používajte preto profily bez obsahu zmäkčovadiel.
V prípade dubového dreva sa môžu objaviť tmavé zafarbenia v dôsledku látok obsiahnutých v dreve, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou riediteľnými disperznými lakmi.

Bezfarebné prevedenie nie je vhodné použiť na plochy priamo vystavené poveternosti



Vzhľadom na odlišné krycie vlastnosti bielych a pastelových odtieňov lazúr sa optický vzhľad môže líšiť v závislosti od podkladu. Je potrebné vopred skontrolovať, či môže dôjsť k zafarbeniu lazúry vplyvom látok obsiahnutých v dreve.

Vzhľadom na nízku UV ochranu týchto farebných odtieňov je potrebné počítať s kratšími intervalmi údržby.

S cieľom zohľadniť a špecifikovať tieto okolnosti by sa mala vopred vytvoriť skúšobná plocha, aby sa zaistilo, že náter spĺňa očakávané požiadavky.

■ Sušenie

Suchý proti prachu: po cca 1 hodine

Prelakovateľný: po cca 4 hodinách

Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

Pri nižších teplotách, vyššej vlhkosti vzduchu alebo prekročení max. hrúbky vrstvy sa môže proces schnutia výrazne spomaliť.

■ Riedenie

Podľa potreby s vodou (max. 5%) alebo Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv.

Upozornenie

DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES). V prípade hoblovaného smrekovca (červeného smreka) a predovšetkým ihličnatých drevín s vysokým obsahom živíc môže dôjsť k zníženej príľnavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom (predovšetkým u tangenciálneho rezu, konárov a zón bohatých na živicu). Je nutné počítať so skrátenými intervalmi údržby a obnovy. Je možné si pomôcť jedine správne zvolenou predúpravou, a to hrubším prebrúsením (P 80), čím sa narušia živicové kanáliky a dôjde k lepšej príľnavosti. Týmto by sme mali doceliť dlhší interval prípadnej údržby.

Dodržiavajte predpisy o ochrane stavebného dreva.

Nepoužívajte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahov a bez polomeru hrán, zabráňte nahromadenej vlhkosti.

Pracovné náradie, čistenie

Akrylové kefy a štetce, valček

Nádobkové pištole, Airless / Airmix



Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.

Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie

Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.



Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri nanášaní striekaním používajte dýchač filter P2, ochranné okuliare, ochranné rukavice a pracovné oblečenie.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).

Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.



Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.