



## Induline DW-601 Aqua Stopp

Vodouriediteľná krycia medzivrstva & vrchná vrstva na striekanie



| Odtieň                           | Dostupnosť            |               |               |               |       |             |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|
|                                  | Počet kusov na palete | 200           | 96            | 22            | 4     | 1           |
|                                  | Balenie               | 2,5 l         | 5 l           | 20 l          | 120 l | 1000 l      |
|                                  | Druh balenia          | plechový obal | plechový obal | plechový obal | sud K | kontajner K |
|                                  | Kód obalu             | 03            | 05            | 20            | 68    | 61          |
|                                  | Číslo výrobku         |               |               |               |       |             |
| Induline DW-601/20 mat           |                       |               |               |               |       |             |
| biela (RAL 9016)                 | 1725                  |               | ■             | ■             | ■     | ■           |
| snehobiela (RAL 9010)            | 3914                  |               |               | ■             | ■     | ■           |
| antracitová sivá (RAL 7016)      | 1724                  |               |               | ■             |       |             |
| špeciálne farebné odtiene        | 1692                  |               | ■             | ■             | ■     |             |
| báza B                           | 015068                |               | ■             | ■             |       |             |
| báza C                           | 015170                |               | ■             | ■             |       |             |
| Induline DW-601/35 hodvábný mat  |                       |               |               |               |       |             |
| biela (RAL 9016)                 | 1728                  |               | ■             | ■             | ■     |             |
| snehobiela (RAL 9010)            | 1715                  |               |               |               | ■     |             |
| špeciálne farebné odtiene        | 1693                  |               | ■             | ■             | ■     |             |
| báza B (Predplnenie: 95%)        | 015171                |               | ■             | ■             |       |             |
| báza C (Predplnenie: 95%)        | 015172                |               | ■             | ■             |       |             |
| Induline DW-601/50 hodvábný lesk |                       |               |               |               |       |             |
| biela (RAL 9016)                 | 1727                  |               | ■             | ■             | ■     |             |
| snehobiela (RAL 9010)            | 3628                  |               |               | ■             |       |             |
| antracitová sivá (RAL 7016)      | 3913                  |               |               | ■             |       |             |
| špeciálne farebné odtiene        | 1694                  | ■             | ■             | ■             | ■     |             |
| báza B (Predplnenie: 95%)        | 015071                |               | ■             | ■             |       |             |
|                                  | 015173                |               | ■             | ■             |       |             |



## Spotreba



150 - 300 ml/m<sup>2</sup> (vrátane strát pri striekaní)

(zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 150 - 300 µm a hrúbke suchého filmu: 60 - 120 µm)

Rozdiely vo farebných odtieňoch možné.

## Oblasti použitia



- Drevo v interiéri a exteriéri
- Na ihličnaté a listnaté drevo
- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Medzivrstva a koncový náter
- nanášanie v jednej alebo viacerých vrstvách
- Pre profesionálne použitie

## Vlastnosti výrobku



- Veľmi dobrá stekavosť
- Vysoká krycia schopnosť
- Skorá použiteľnosť
- Zvýšená nelepivosť
- Skorá odolnosť proti vode: minimalizuje riziká škôd na tzv. zimných stavbách.
- Podporný izolačný účinok vhodnými základnými nátermi a medzivrstvami
- Prijemný na dotyk
- Nežltne a nekrieduje
- Dlhá životnosť vďaka kombinácii špeciálnych spojív
- Veľmi dobrá odolnosť proti krupobitiu: elasticita pri nízkych teplotách
- Veľmi nízky sklon k tvorbe dočasných škvŕn
- Minimálny sklon k znečisteniu

## Informácie o výrobku

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Spojivo         | špeciálna kombinácia funkčných polymérov najnovšej generácie |
| Hustota (20 °C) | Ca. 1,15 g/cm <sup>3</sup>                                   |
| Viskozita       | Ca. 2700 mPa*s                                               |
| Zápach          | Typický                                                      |
| Stupeň lesku    | matný / hodvábne matný / hodvábne lesklý                     |

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

## Certifikáty

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
- French VOC Emission Test

## Systémové výrobky

- Induline SW-900\* (3776)
- Induline GW-201 (2491)
- Induline GW-209 (2498)
- Induline GW-306 \* (3488)
- Induline ZW-400 (3900)
- Induline ZW-502i (1633)
- Induline ZW-504i (3453)
- Induline ZW-425 (7918)
- Induline LW-725 (3941)
- Aqua AG-26-Allgrund (7147)
- Induline SW-935 (3786)

\*Používajte biocídne prípravky bezpečne.

Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!



## Prípravné práce

### Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený.

Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 až 15 %.


### Príprava podkladu

Nerezistentné dreveniny impregnujte ochranným prostriedkom\* (\*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

Predpríprava pomocou vhodnej základnej vrstvy, medzivrstiev a prípadne aj medzibrusu.

Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo Induline AF-920.

## Spracovanie



### Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, prostredia a podkladu musí byť min. +15 °C až max. +30 °C.

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.

Striekanie Airless: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak: 70 až 90 bar

Striekanie Airmix: tryska: 0,28 až 0,33 mm, tlak: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

## Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, prínavosť k podkladu a odtieň.

Neaplikujte na priamom slnku a pri teplote pod 15 °C alebo nad 30 °C.

Zaistite dobré vetranie.

Recykláciu laku prevádzajte pomocou bežných recyklačných postupov. Odpady riešte s oddelením Remmers Technik Service.

Aby sa zabránilo prenikaniu farbív obsiahnutých v dreve, u bielej farby alebo svetlých variant, použite vhodný izolačný základ a medzivrstvy.

U vodou riediteľných systémov vzniká vždy riziko zafarbenia farebnými zložkami obsiahnutými v dreve.

Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreveniny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na [www.remmers.com](http://www.remmers.com).

Aby sa zabránilo vytvoreniu vyššej hrúbky vrstvy napr. u sýtych farebných odtieňov, použite miesto bieleho lazúrovací základ. Po medzivrstve potom aplikujte farebný koncový náter.

### Schnutie

Suchý proti prachu: po ca. 1 hodine

Brúsiteľný a prelakovateľný: po ca. 4 hodinách  
(pri teplote 20 °C a vlhkosti 50 %)

Brúsiteľný a prelakovateľný po urýchlennom schnutí: po 20 minútach odparovania (pri ca. 20 °C a vlhkosti 65 - 75 %) / 75 minút sušenie (ca. 45 °C, 1 m/s prúdenie vzduchu) / 20 minút ochladzovanie

### Riedenie

V prípade potreby s vodou (max. 5%).

## Upozornenie

Tesnenie:

Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.



Používajte tesniace profily bez zmäkčovadiel.

V prípade povrchových látok v sýtych farebných odtieňoch môže dochádzať k oderu farieb napr. pri čistení. Tieto javy sú dočasné a ojedinelé a nemajú žiadny vplyv na kvalitu výrobku. Pozri Technickú informáciu TI 5.12 „Kriedovanie lakov“.

Príprava kvality povlaku:

Pridaním 10 - 20% vody do tohto produktu môžete doceliť lak vhodný na natieranie, ktorý môžete použiť na následné spracovanie alebo úpravu povrchu.

Údržba a obnova:

Drevo vo vonkajšom prostredí je vystavené významným klimatickým a poveternostným vplyvom. Náter podlieha prirodzenému starnutiu, opotrebeniu a zvetraniu. Degradácia postupuje, na základe stupňa záťaže (silný, stredne silný), na drevených dieloch rôznou rýchlosťou. Na jednom drevenom dielci resp. objekte sa môžu vyskytnúť rôzne štádia zvetrania. Aby ste zaistili dreveným prvkom optimálnu ochranu na dlhú dobu, odporúčame prevádzkať každý rok kontrolu povrchov, resp. poškodené miesta ihneď, po očistení, opraviť alebo pretrieť.

Pre údržbu a čistenie odporúčame výrobok Pflege-Set - set pre údržbu okien a Pflege-Set-set pre údržbu dverí.

Renovačný náter odporúčame pomocou Aqua AG-26-Allgrund (7147) a Aqua DL-65-Decklack PU (7200) alebo Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3v1 (7090)

Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

#### Pracovné náradie, čistenie




Airless-/Airmix striekacie zariadenia, E-statické zariadenia, Dynflow zariadenia

Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

#### Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

#### Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

#### Osobné ochranné pomôcky

Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.

#### Likvidácia

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

#### Biocídny prípravok

\*Používajte biocídne prípravky bezpečne.

Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!

#### Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/d): max. 130 g/l (2010).  
Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

| VOC   |        |
|-------|--------|
| Kat.  | A/d    |
| 2010: | 130g/l |
| max.: | 130g/l |



Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.