



Induline GW-201

Vodouriediteľný základný náter s konzervantom lakového filmu




Odtieň	Dostupnosť			
	Počet kusov na palete	96	22	4
	Balenie	5 l	20 l	120 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	05	20	68
	Číslo výrobku			
biela	2491	■	■	■
špeciálne farebné odtiene	2485		■	■

Spotreba

80 - 120 ml/m² na každý pracovný postup



Oblasti použitia



- Drevo v exteriéri
- Na ihličnaté a listnaté drevo
- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
- Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Priemysel: Pre spracovanie máčaním alebo flutovaním je potrebné nastaviť koncentrát pridaním vody.
- Znižuje vyplavovanie vodou rozpustných látok z dreva
- Dobrá rozlievateľnosť na neopracovanom a impregnovanom dreve
- Dobré zosietenie pórov
- Vynikajúca (mokrú) priľnavosť.
- Obsahuje konzervanty náterového filmu s účinkom proti mikrobiálnemu poškodeniu

Informácie o výrobku



Doba výtoku ISO nádoba 3	Ca. 55 s
Spojivo	Akrylátová živica
Hustota (20 °C)	Ca. 1,22 g/cm ³
Zápach	Typický
Konzervačné látky	3-Jod-2-propinylbutylcarbamat

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Ďalšie informácie

- [Hinweise zur Betriebshygiene](#)
- [Pflege und Wartung von Tauchbecken und Flutanlagen](#)

Systémové výrobky

- Induline SW-900* (3776)
- Induline DW-601 Aqua Stopp (1725)
- Induline ZW-400 (3900)
- Induline ZW-425 (7918)
- Induline DW-691 (3070)
- Induline DW-692 (3056)
- Induline DW-625 (1764)

*Používajte biocídne prípravky bezpečne.

Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!

Prípravné práce

■ Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez masntô a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený.

Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 až 15 %.

Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

■ Príprava podkladu

Nerezistentné dreveniny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

Dodržujte všeobecne platné pokyny podľa kódexu BFS č.18: "Povrchová úprava dreva a drevených materiálov v exteriéri".

Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, prostredia a podkladu musí byť min. +15°C až max. +30°C

Materiál dobre premiešajte, aj počas spracovania alebo po pracovnej prestávke. Profesionálne dielne: Natieranie, máčanie, flutovanie, striekanie - iba v uzatvorených zariadeniach.

V prípade aplikácie máčaním & flutovaním je potrebné nastaviť viskozitu pridaním vody na hodnotu 35 - 40 sek. vo výtokovom poháriku ISO-Cup 3 mm.

Po vyschnutí aplikujte medzivrstvu s týmto produktom alebo inou vhodnou alternatívou. Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, prínavosť k podkladu a odtieň.

Zaistite dobré vetranie.

Pri drevinách ako Accoya, dub a gaštan dosiahnete optimálne výsledky rozlievateľnosti pri hodnote pH 9- 9,5, čo zodpovedá prídaniu aditíva VP 20829 v množstve 0,3-0,5%.

V prípade zvýšenia viskozity v dôsledku odparenia vody, je potrebné vodu opätovne



pridať. (Odporúčaná viskozita: čas prietoku v pohári ISO 3mm cca. 35-40 s.)
V prípade zvýšenej penivosti vo flutovacom zariadení odporúčame pridať odpeňovač VP 9325 stupňa 2 v množstve 0,2-1,0%.
Príliš vysoké zriedenie výrobku, veľmi vysoká vlhkosť dreva, alebo nedodržanie odporúčania ohľadom nanášania vrstiev, naneseného množstva a doby schnutia môže významne ovplyvniť izolačný účinok výrobku.
U vodou riediteľných systémov vzniká vždy riziko zafarbenia farebnými zložkami obsiahnutými v dreve.
Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreveniny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

■ Schnutie

Prelakovateľný: po ca. 4 hodinách
(príteplote 23 °C a vlhkosti vzduchu 50 %)

Prelakovateľný po urýchlennom sušení: po ca. 90 minútach
(20 minút odkvapkávanie/50 minút sušenie (35 – 40 °C)/20 minút ochladzovanie)
Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

■ Riedenie

Podľa potreby s vodou

Upozornenie

Riadte sa, prosím, technickými listami „Starostlivosť a údržba máčacích vaní a flutovacích zariadení“ a „hygienickými pokynmi počas prevádzky“

Pracovné náradie,
čistenie


Arylový štetec, máčacie vane, flutovacie zariadenie, striekacie tunely



Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

Skladovanie

V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.



Bezpečnosť

Blížšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Prostriedky na ochranu dreva sa nesmú používať na drevo, ktoré je určené pre priamy styk s potravinami alebo krmivami.

Osobné ochranné
pomôcky

Pri nanášaní striekaním používajte dýchací filter P2, ochranné okuliare, ochranné rukavice a pracovné oblečenie.

Likvidácia

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Biocídny prípravok

Obsahuje ako "ošetrený výrobok" biocídny výrobok (filmovú ochranu) s biocídnou účinnou látkou 3-jód-2-propynyl butylkarbamát na ochranu filmu proti mikrobiálnemu napadnutiu (riasy, plesne atď.). Dodržujte pokyny k spracovaniu!



*Používajte biocídne prípravky bezpečne.

Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!

Obsah VOC podľa
smernice Decopaint
(2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/g): max. 30 g/l (2010).

Tento výrobok obsahuje < 30 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/g
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.