

TECHNICKÝ LIST

Interiérové emulzné farby

Dulux Multifiller Tmel



- ✓ Hĺbka škáry až 10mm
- ✓ Rýchloschnúci
- ✓ Skvelá priľnavosť
- ✓ Nezmršťuje sa, nepraská
- ✓ Možno vŕtať

Popis produktu

Dulux Tmel je univerzálny jemný tmel s krémovou konzistenciou pre univerzálne použitie. Špeciálne spojivá zaisťujú vynikajúcu priľnavosť a trvalú výplň, ktorá sa nezmršťuje ani nepraská. Po zaschnutí vytvára hladký a rovný povrch, ktorý je možné prebrúsiť alebo rovno natrieť akýmkoľvek náterom na vodnej báze.

Pre použitie v interiéri aj exteriéri.

Technické údaje

Zasychanie	Výrobok je suchý na dotyk po cca 1 - 2 hodinách. Pretierateľný po 24 hodinách
Farebné odtiene	biela
Balenie	1 l, 2,5 l, 5 l a 10 l
VOC	
Hustota	1,85 g/cm ³
Aplikácia:	Štetcom, valčekom, striekaním
Základné zloženie:	• Rozpúšťadlo: Voda

TECHNICKÝ LIST

Použitie

Možno použiť v interiéri aj exteriéri na omietku, murivo, betón, tehly alebo sadrokartón. Pre nerovnosti a praskliny až do hĺbky 10 mm.

Vlastnosti náterového filmu

Určenie:	Pre vnútorné použitie na omietky (cementové, vápenocementové), sadrové podklady, sadrokartónové dosky, papierové tapety a tapety zo skleného vlákna.
Zasychanie	Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 4 hod. • Platí pre jednu vrstvu o štandardnú hrúbku pri teplote + 20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.
Farebné odtiene	biela
Doba použiteľnosti	4 roky od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum minimálnej spotreby sú uvedené na obaloch.
Certifikáty	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001: 2008.

Návod na použitie

Aplikácia	Nepridávajte cudzie komponenty, neried'te. Prasklinu zbavte všetkých drobivých častí a prachu. Potom naneste Dulux tmel v maximálnej sile vrstvy 1 cm. Povrch upravte špachtľou, prípadne štetcom a nechajte zaschnúť. Pred konečnou povrchovou úpravou (maľovanie) tmel ľahko prebrúste. V prípade hlbšej praskliny postup opakujte. Podmienky na aplikáciu: Okolité teplota a teplota povrchu by mali byť v rozmedzí +10 až +28 °C. Relatívna vlhkosť by mala byť nižšia ako 80%.
Príprava podkladu	Prasklinu dôkladne očistite - zbavte všetkých drobivých častí a prachu.
Čistenie maliarskeho náradia	Po skončení natierania odstráňte z nástrojov čo najviac farby, potom ich umyte čistou vodou. Na odstránenie nečistôt spôsobených maľovaním použite bežné saponáty. Prázdny obal, prípadne so zvyškami výrobku, odkladajte na mieste určenom obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi.

TECHNICKÝ LIST

Ďalšie informácie

Skladovanie a preprava

skladovanie:

Výrobok skladujte v pôvodných uzatvorených obaloch pri teplotách +5 až +30 °C, v uzavretých miestnostiach, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.

Produkt na vodnej báze. Pri teplotách pod bodom mrazu hrozí trvalé poškodenie.

Identifikačné údaje výrobku a dátum minimálnej spotreby sú uvedené na obaloch.

preprava:

Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle dohody ADR.

Prepravovať krytými dopravnými prostriedkami.

Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.

Bezpečnostné zásady

Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku.

Starostlivosť o životné prostredie

Nízky obsah prchavých organických zlúčenín.

Produkt obsahuje max. 29 g / l VOC

Doplňkové informácie

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté zlým skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecného sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založeného na našej znalosti správania sa, skladovania a použitia produktu.

V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.

Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia

Infolinka

S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky 800 100 701 (pondelok - piatok)

Adresa

alebo na adresu:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
BB Centrum – budova BETA
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle

Ďalšie informácie:

www.dulux.sk

Dátum aktualizácie

marec 2018

