



Induline GW-360

Vodouriediteľný lazúrovací základ s konzervantom náterového filmu



Odtieň	Dostupnosť					
	Počet kusov na palete	96	22	4	1	1
	Balenie	5 l	20 l	120 l	600 l	1000 l
	Druh balenia	plechový obal biely	plechový obal biely	sud K	kontajner K	kontajner K
	Kód obalu	05	20	68	63	61
Číslo výrobku						
bezfarebný	3201	■	■	■		
borovica (RC-250)	3203	■	■			
tík (RC-551)	3204	■	■			
afromosia (RC-450)	3206	■	■			
wenge (RC-770)	3207		■			
hemlock (RC-150)	3275		■			
dub (RC-350)	3276	■	■			
orech (RC-652)	3277	■	■			
palisander (RC-750)	3278		■			
špeciálne farebné odtiene	3202	■	■	■	■	■


Spotreba

80 - 120 ml/m² na každý pracovný krok

Závisí od spôsobu spracovania, typu dreveniny a povrchu dreva.



Oblasti použitia



- Drevo v exteriéri
- Na ihličnaté a listnaté drevo
- Rozmerovo stabilné prvky: napr. okná a dvere (vrátane ich vnútorných častí)
- Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
- Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
- U rozmerovo nestabilných prvkov použiteľný aj ako tenkovrstvá lazúra
- Nevhodný pre oblasť kontaktu so zemou.
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Vynikajúca (mokrú) priľnavosť.
- Dobré zosietenie pórov
- Pripravené k spracovaniu na máčanie a flutovanie
- Dobrá rozlievateľnosť na neopracovanom a impregnovanom dreve
- Obsahuje konzervanty náterového filmu s účinkom proti mikrobiálnemu poškodeniu
- Odolný proti poveternostným vplyvom

Informácie o výrobku

Doba výtoku ISO nádoba 3	24 - 26
Spojivo	Akrylátovo-alkydová živica
Hustota (20 °C)	Ca. 1,01 g/cm³
Zápach	Typický

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Certifikáty

➤ French VOC Emission Test



Ďalšie informácie

- Pflege und Wartung von Tauchbecken und Flutanlagen
- Hinweise zur Betriebshygiene

Systémové výrobky


- Induline SW-900* (3776)
- Induline LW-700 (3400)
- Induline LW-715E (1798)
- Induline LW-725 (3941)
- Induline DW-601 Aqua Stopp (1725)
- Induline DW-691 (3070)
- Induline SW-935 (3786)
- Induline ZW-502i (1633)
- Induline ZW-504i (3453)
- Induline ZW-507i (1636)
- Induline ZW-420 (3902)
- Induline LW-720 (3996)
- Induline LW-721/05 (5105)
- Induline LW-722 ^[eco] (5100)
- Induline NW-740/05 (7920)

*Používajte biocidy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Prípravné práce

- Požiadavky na podklad
Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez masťnôt a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený.
Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 až 15 %.
Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.
- Príprava podkladu
Nerezistentné dreveniny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).
Dodržujte všeobecne platné pokyny podľa kódexu BFS č.18: "Povrchová úprava dreva a drevených materiálov v exteriéri".

Spracovanie



- Podmienky pri spracovaní
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +15 °C do max. + 30 °C.
Relatívna vlhkosť vzduchu 40 % - 80 %.
- Materiál dobre premiešajte, aj počas spracovania alebo po pracovnej prestávke.
Profesionálne dielne: Natieranie, namáčanie, flutovanie, striekanie
Nádobková pištoľ: tryska 1,3 - 1,8 mm, tlak rozprašovania: 1,5 - 2,5 bar.
V prípade aplikáciou striekaním pomocou nádobkovej pištole je nutné aplikovať nános s dostatočným nadbytkom.
Morenie pri tomto postupe nie je možné.
Po vyschnutí aplikujte ďalšie nátery.
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



- Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.
Pred náterom technicky upraveného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.
V prípade dubového dreva sa môžu objaviť tmavé zafarbenia v dôsledku látok obsiahnutých v dreve, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou riediteľnými disperznými lakmi.
Dreveniny s vysokým obsahom extraktívnych látok sušte urýchlene.
Pri drevinách ako Accoya, dub a gaštan dosiahnete optimálne výsledky rozlievateľnosti pri hodnote pH 9- 9,5, čo zodpovedá prídaniu aditíva VP 20829 v množstve 0,3-0,5%.
Pri zvýšení viskozity v dôsledku odparenia vody je potrebné vodu opätovne doplniť. (Optimálna viskozita: čas výtoku ca. 23-27 s výtokový pohár ISO 3 mm).
Pre dosiahnutie lepšej rozlievateľnosti v nepriaznivých podmienkach (zvýšená teplota, nízka vlhkosť vzduchu) pridajte 10% vody. Straty spôsobené odparovaním je potrebné vyrovnať prídáním vody.
V prípade zvýšenej penivosti vo flutovacom zariadení odporúčame pridať odpeňovač VP 9325 stupňa 2 v množstve 0,2-1,0%.
Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreveniny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.
- Schnutie
Prelakovateľný: po ca. 2,5 hodinách
(pri teplote 23 °C a vlhkosti 50 %)
 - Prelakovateľný po urýchlenom schnutí: Po ca. 90 minútach
(20 minút odkvapkávanie / 50 minút sušenie (35 - 40 °C) / 20 minút ochladzovanie)
 - Riedenie



	Pripravený na spracovanie. V prípade potreby s vodou (max. 10%).
Upozornenie	V prípade hoblovaného smrekovca (červeného smreka) a predovšetkým ihličnatých drevín s vysokým obsahom živíc môže dôjsť k zníženej príľnavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom (predovšetkým u tangenciálneho rezu, konárov a zón bohatých na živicu). Je nutné počítať so skrátenými intervalmi údržby a obnovy. Je možné si pomôcť jedine správne zvolenou predúpravou, a to hrubším prebrúsením (P 80), čím sa narušia živicové kanáliky a dôjde k lepšej príľnavosti. Týmto by sme mali docieľiť dlhší interval prípadnej údržby. Riadte sa, prosím, technickými listami „Starostlivosť a údržba máčacích vaní a flutovacích zariadení“ a „hygienickými pokynmi počas prevádzky“
Pracovné náradie, čistenie	štetce, máčacie vane, flutovacie zariadenie, striekacie zariadenie, nádobkové pištole Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat. Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.
Skladovanie	V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.
Bezpečnosť	Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.
Osobné ochranné pomôcky	Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.
Likvidácia	Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.
Biocídny prípravok	Obsahuje ako "ošetrený výrobok" biocídny výrobok s biocídnou účinnou látkou 3-jód-2-propynyl butylkarbamát na ochranu filmu proti mikrobiálnemu napadnutiu (riasy, plesne atď.). Dodržujte pokyny k spracovaniu! *Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)	EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC
Kat. A/e 2010: 130g/l max.: 130g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.